

Bolsas Termoencogibles

Serie P

Alta Barrera PVDC/EVA/PE
55 µm / 2.1mil



Características Técnicas:

Propiedad Técnica	Método de prueba	Valor Nominal	Unidad
Grosor / Calibre	GB/T 28115 / 28117	55µm +/-10%	µm
Elongación / MD	GB/T 1040.3	≥50	%
Elongación / TD	GB/T 1040.3	≥90	%
Fuerza de tensión / MD	GB/T 1040.3	≥40	%
Fuerza de tensión / TD	GB/T 1040.3	≥50	%
Encogimiento (4"@90°C) MD	GB/T 19787	≥42	%
Encogimiento (4"@90°C) TD	GB/T 19787	≥42	%
O2TR	GB/T 1038	≤10	cm³/m².d.bar @65%RH&23°C
WVTR	GB/T 21037	≤5	g/m².d

Uso y Aplicación

- Carne roja, carne procesada, queso, lomo de atún congelado.

Ventajas

- Alta barrera contra el oxígeno y el vapor de agua.
- Alto nivel de encogimiento.
- Excelentes propiedades de sellado.
- Alta transparencia.

Dimensiones

- Ancho: 165~500mm (6.5"~20")
- Largo: 200~10000mm (8"~40")

Certificados

- Este producto cuenta con certificaciones ISO9001, ISO14001, BRCS, SQF, SGS, FDA, CFIA, QS etc.
- Todas las resinas cumplen con los requisitos de la FDA.